

# CARRELAGE BLANC 10,8 CM

**Température**

205° C\*

**Temps**

+/- 200 ""\*

**Pression**

Moyenne

**Papier**

Sublipaper  
ou Sublipaper +

\*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée

## Information(s) complémentaire(s) :

Poser à l'envers :

- feuille de protection sur le plateau inférieur de la presse
- transfert face imprimée vers le haut
- carrelage face imprimable vers le bas, contre le transfert
- feuille de protection par dessus l'ensemble pour protéger le plateau chauffant

Mettre le carrelage dans l'eau chaude immédiatement après le transfert.

