


# COLLE MYLAR

**S**upports coton/polycoton BLANC ou NOIR



**C**onditions d'utilisation : 1 à «x» COULEURS

## **P**réparation :

Utiliser le Master 70p pour un meilleur dépôt

## **T**echnique :

Deux couches de colle PLASTI**P**RO pour Mylar  
+  
Séchage final au tunnel

**S**échage au tunnel : 170°\* pendant 30 à 45 secondes

## **P**resse :

Placer le Tee-Shirt sur le plateau inférieur  
+  
Recouvrir le motif avec le Mylar face colorée visible  
+  
Presser à 160° pendant 15secondes  
Pression : Moyenne  
+  
Pelage à froid

## **A**stuce :

-Vous pouvez superposer plusieurs couches de mylar. Seule la feuille en contact avec la colle restera sur le textile.

www.promattex.com  
promattex@promattex.com  
Z.I. des Chanoux  
25 rue Louis Ampère  
93330 Neuilly-sur-Marne  
Tél. : 01 43 68 06 13  
Fax : 01 43 68 66 09



\* La température et le temps de séchage peuvent varier en fonction du support et de la température ambiante. Pour une production, nous vous conseillons de faire des tests au préalable. Il en est de même pour la presse.