

# VERRE LONGDRINK DEPLOLI

Température

205° C\*

Temps

+/- 180 “\*

Pression

Bonne

Papier

Sublipaper

\*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée

## Information(s) complémentaire(s) :

**Ne pas** tremper la tasse dans l'eau après le transfert.

Utiliser la résistance suivante H : 85 mm / Ø 56 à 63 mm.

Réglages pour les presses  
à tasses de Promattex :

Utiliser le "mode 2" (voir manuel de la presse)

- T° presse ouverte : 90°C
- T° presse fermée : 180°C
- Temps de pose à 180°C : 5 “

