

# CHOPE A BIERE BLANCHE - PETIT MODELE

**Température**

205° C\*

**Temps**

+/- 180 “\*

**Pression**

Bonne

**Papier**

Sublipaper  
ou Sublipaper +

\*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée


## Information(s) complémentaire(s) :

Tremper la tasse dans l'eau chaude immédiatement après le transfert.

**Réglages pour les presses  
à tasses de Promattex :**

*Utiliser le "mode 2" (voir manuel de la presse)*

- T° presse ouverte : 90°C
- T° presse fermée : 180°C
- Temps de pose à 180°C : 5 “



# CHOPE A BIERE BLANCHE - GRAND MODELE

**Température**

205° C\*

**Temps**

+/- 180 “\*

**Pression**

Bonne

**Papier**

Sublipaper  
ou Sublipaper +

\*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée

## Information(s) complémentaire(s) :

Tremper la tasse dans l'eau chaude immédiatement après le transfert.

**Réglages pour les presses  
à tasses de Promattex :**

*Utiliser le "mode 2" (voir manuel de la presse)*

- T° presse ouverte : 90°C
- T° presse fermée : 180°C
- Temps de pose à 180°C : 5 “

