


Supports coton/polycoton BLANC ou NOIR



Conditions d'utilisation : 1 COULEUR

Préparation :

Utiliser le Master 70p pour un meilleur dépôt
Mélanger dans un pot vide, votre encre **PLASTIPRO**
à votre base **PLASTIPUFF** à hauteur de 30 à 50%
pour obtenir le gonflant désiré.

Technique :

Une impression par couleur
+
Séchage final au tunnel

Séchage au tunnel : 170°* pendant 30 à 45 secondes

Astuces :

- Cette technique sur textile foncé ne nécessite pas au préalable d'imprimer une couche de blanc.
- Il n'est pas possible de superposer plusieurs couches de mélange.

www.promattex.com
promattex@promattex.com

Z.I. des Chanoux
25 rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 68 06 13
Fax : 01 43 68 66 09



* La température et le temps de séchage peuvent varier en fonction du support et de la température ambiante. Pour une production, nous vous conseillons de faire des tests au préalable.